

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-109147

(43)Date of publication of application : 25.04.1995

(51)Int. Cl.

C03C 4/08
B60J 1/00
C03C 3/095

(21)Application number : 05-258126

(71)Applicant : NIPPON SHEET GLASS CO LTD

(22)Date of filing : 15.10.1993

(72)Inventor : NAKAGUCHI KUNIO
UCHINO TAKASHI
TOSHIKIYO GIICHI

(54) UV LIGHT-ABSORBING GRAY GLASS

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an UV light-absorbing gray borosilicate glass having low thermal expansion coefficient by incorporating with SiO₂, B₂O₃, Al₂O₃, CeO₂ and CoO.

CONSTITUTION: The objective glass is composed of (A) 71-83wt.% of SiO₂, (B) 10-20wt.% of B₂O₃, (C) 1-4wt.% of Al₂O₃, (D) 0-0.6wt.% of MgO, (E) 0-0.6wt.% of CaO, (F) 0-2wt.% of BaO, (G) 0-1wt.% of ZnO, (H) 0-2wt.% of Li₂O, (I) 0-6wt.% of Na₂O, (J) 0-5wt.% of K₂O, (K) 0.1-1.0wt.% of Ce₂O₃, (L) 0-0.4wt.% of Fe₂O₃, (M) 0-0.2wt.% of TiO₂, (N) 0-1.0wt.% of Er₂O₃, (O) 0.001-0.02wt.% of CoO and (P) 0-0.01wt.% of NiO. This UV light-absorbing gray glass, which is low in thermal expansion coefficient, excellent in chemical durability and great in UV light absorption, is esp. suitable as a plate glass as the glazing for skyscrapers.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of
rejection][Kind of final disposal of application other than
the examiner's decision of rejection or
application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

DERWENT-ACC-NO: 1995-209413

DERWENT-WEEK: 199528

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: UV absorbing grey glass for
fire-resistant windows -
comprises silica, boria, alumina,
baria, alkali metal
oxide, cerium di:oxide and erbium
tri:oxide

PATENT-ASSIGNEE: NIPPON SHEET GLASS CO LTD[NIPG]

PRIORITY-DATA: 1993JP-0258126 (October 15, 1993)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PAGES	PUB-DATE	MAIN-IPC
JP 07109147 A		April 25, 1995	N/A
007	C03C 004/08		

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO
JP 07109147A	N/A	
1993JP-0258126	October 15, 1993	

INT-CL (IPC): B60J001/00, C03C003/095 , C03C004/08

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 07109147A

BASIC-ABSTRACT:

The grey glass comprises (by wt.) 73.29% SiO₂, 17.82% B₂O₃, 2.39% Al₂O₃, 0.31% BaO, 1.51% Li₂O, 2.75% Na₂O, 0.50% K₂O, 0.50% CeO₂, and 0.006% Er₂O₃, having principal wave length of 595.1 nm as measured using C-light source, excitation purity 1.37%, and solar UV transmittance of 16.6%.

USE - For fire resistant window glass.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: ULTRAVIOLET ABSORB GREY GLASS FIRE RESISTANCE
WINDOW COMPRISE

SILICA BORIA ALUMINA BARIA ALKALI METAL OXIDE
CERIUM DI OXIDE
ERBIUM TRI OXIDE

DERWENT-CLASS: L01 Q12

CPI-CODES: L01-A01B; L01-A03A; L01-A06D; L01-L01;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1498U; 1499U ; 1506U ;
1517U ; 1544U ; 1694U
; 1941U

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1995-096759

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1995-164086

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-109147

(43) 公開日 平成7年(1995)4月25日

(51) Int. Cl. ⁴	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 3 C 4/08				
B 6 0 J 1/00		Z 7447-3D		
C 0 3 C 3/095				

審査請求 未請求 請求項の数3 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号	特願平5-258126	(71) 出願人	00004008 日本板硝子株式会社 大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号
(22) 出願日	平成5年(1993)10月15日	(72) 発明者	中口 國雄 大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本板硝子株式会社内
		(72) 発明者	内野 藩司 大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本板硝子株式会社内
		(72) 発明者	半清 義一 大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本板硝子株式会社内
		(74) 代理人	弁理士 大野 靖市

(54) 【発明の名称】 紫外線吸収灰色ガラス

(57) 【要約】

【目的】 熱膨張率の小さい、紫外線吸収灰色ホウケイ酸ガラスを提供する。

【構成】 重量%で表示して、73.29%のSiO₂、17.82%のB₂O₃、2.39%のAl₂O₃、0.31%のBaO、0.92%のLi₂O、1.51%のNa₂O、2.75%のK₂O、0.50%のCeO₂、0.50%のEr₂O₃、0.006%のCoOから成り、C光源を用いて測定した主波長が、595.1nm、刺激純度が1.87%、太陽紫外線透過率が16.3%である紫外線吸収灰色ガラス。

【効果】 熱膨張率が小さく、化学的耐久性に優れた紫外線吸収灰色ガラスであるので、防火用窓ガラスに用いる板ガラスとして好適である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 重量%で表示して、71～83%のSiO₂、10～20%のB₂O₃、1～4%のAl₂O₃、0～0.6%のMgO、0～0.6%のCaO、0～2%のBaO、0～1%のZnO、0～2%のLi₂O、0～6%のNa₂O、0～5%のK₂O、0.1～1.0%のCeO₂、0～0.4%のFe₂O₃、0～0.2%のTiO₂、0～1.0%のEr₂O₃、0.001～0.02%のCoO、0～0.01%のNiOから成ることを特徴とする紫外線吸収灰色ガラス。

【請求項2】 5mm厚みに換算したガラスの、C光源による主波長が570～615nm又は補色主波長が480～560nmであることを特徴とする請求項1に記載された紫外線吸収灰色ガラス。

【請求項3】 5mm厚みに換算したガラスの、C光源による刺激純度が3%以下であることを特徴とする請求項1に記載された紫外線吸収灰色ガラス。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は建築用、車両用ガラスに関する、詳しくは紫外線吸収に優れた灰色の建築用、車両用ガラスに関する。

【0002】

【従来の技術】従来から用いられてきた建築用、車両用ガラスは、ほとんどが所謂ソーダ石灰シリカガラスであり、本発明に係るようなホウケイ酸ガラスは用いられていない。しかし近時、従来の納入りガラスに替わる建築用防火ガラスとして、熱膨張率の小さい透明なホウケイ酸ガラスが提案されている。例えば、ドイツ国のショット社の考案になるpyran、本発明者らが提案した低膨張ガラス（特開平1-93437号公報）等がある。

【0003】建築物、あるいは車両の設計デザイン面からは着色ガラスが望まれるが、本発明者らは特開平4-28034号公報、特開平4-285026号公報において、熱膨張率の小さな着色ホウケイ酸ガラスを提案した。

【0004】他に着色ホウケイ酸ガラスは、米国特許第4116704号に開示されているが、そこに記載されているガラスは、透明な明るい灰褐色のガラスであり、本発明のガラスとは異なる色調を有するものである。さらに米国特許第4379851号に開示されている着色ホウケイ酸ガラスも、透明な明るい灰褐色のガラスであり、本発明のガラスとは異なる色調を有するものである。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】さらに最近、家具調度品や展示品あるいは車両の内装品等を日焼けによる変色、退色から守る、着色した紫外線吸収ガラスが望まれ

ている。しかし、前述の着色ガラス（特開平4-28034号公報、特開平4-285026号公報）は紫外線吸収成分としてはFe₂O₃を含有するのみであり、紫外線吸収能力は大きくはなかった。鉄分を増やして無理に紫外線吸収を大きくすると、可視光線透過率が低下し、刺激純度が上昇するという不都合があった。

【0006】本発明は、上記従来の問題点を解決し、従来存在しなかった熱膨張率の小さい紫外線吸収灰色ホウケイ酸ガラスを提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】請求項1の紫外線吸収灰色ガラスは、重量%で表示して、71～83%のSiO₂、10～20%のB₂O₃、1～4%のAl₂O₃、0～0.6%のMgO、0～0.6%のCaO、0～2%のBaO、0～1%のZnO、0～2%のLi₂O、0～6%のNa₂O、0～5%のK₂O、0.1～1.0%のCeO₂、0～0.4%のFe₂O₃、0～0.2%のTiO₂、0～1%のEr₂O₃、0.001～0.02%のCoO、0～0.01%のNiOから成ることを特徴とする。

【0008】ただし、ここでFe₂O₃はガラスに含有される全ての酸化鉄をFe₂O₃に換算して示す。また、CeO₂はガラスに含有される全ての酸化セリウムをCeO₂に換算して示してある。

【0009】該紫外線吸収灰色ガラスは好ましくは、5mm厚みに換算したガラスのC光源による主波長が、570～615nm又は補色主波長が480～560nmである。

【0010】該紫外線吸収灰色ガラスは好ましくは、5mm厚みに換算したガラスのC光源による刺激純度が3%以下である。

【0011】

【作用】以下に本発明の紫外線吸収灰色ガラス組成限定理由について説明する。

【0012】SiO₂はB₂O₃、Al₂O₃と共にガラスの骨格を形成する。SiO₂が71%未満では熱膨張係数が大きく成りすぎて、耐熱性が低下する。83%を越えるとガラスの溶解性が低下する。

【0013】B₂O₃はガラスの熱膨張係数を大きくすることなく、ガラスの溶解性を向上させる。B₂O₃が10%未満ではガラスの溶解性が低下する。B₂O₃が20%を越えるとガラスの化学的耐久性が低下する。

【0014】Al₂O₃はガラスの化学的耐久性を向上させる。Al₂O₃が1%未満ではガラスの化学的耐久性が低下する。4%を越えるとガラスの溶解性が悪くなる。

【0015】MgO、CaO、BaO、ZnOは必須成分ではないが、溶解性の向上、化学的耐久性の向上のために、必要に応じて用いることができる。但しこれらの成分はガラスの熱膨張係数を大きくするので、その上限

3

は MgO 、 CaO は0.5%、 BaO は2%、 ZnO は1%とする。又これら二価金属酸化物の合計は2%を越えないことが望ましい。

【0016】 Li_2O はガラスの高温での粘度を下げて溶解性を向上させる。 Li_2O が2%を越えても効果の増大はなく、原料費が増加するので2%を上限とする。

【0017】 Na_2O もガラスの溶解性を向上させるが、5%を越えるとガラスの熱膨張係数が大きくなり好ましくない。

【0018】 K_2O もガラスの溶解性を向上させるが、同時に Na_2O 、 Li_2O との組み合わせによりガラスの化学的耐久性を向上させる。しかし5%を越えるとガラスの粘度が増大すると共に、ガラスの熱膨張係数を増大させるので好ましくない。

【0019】 CeO_2 はガラスに存在する全ての酸化セリウムを、 CeO_2 に換算した数値として示している。 CeO_2 は紫外線を吸収する成分であるが、0.1%以下では紫外線吸収の効果が低く、1.0%を越えるとガラスの着色が強くなりすぎて好ましくない。

【0020】 Fe_2O_3 はガラスに存在する全ての酸化鉄を Fe_2O_3 に換算した数値を示している。 Fe_2O_3 は紫外線を吸収する成分であるが、同時にガラスを着色する。 Fe_2O_3 が0.4%を越えると着色が強くなりすぎるので、0.4%を上限とする。

【0021】 TiO_2 は紫外線吸収成分であるが、 CeO_2 及び、或いは Fe_2O_3 と共存するとガラスを強く着色するので0.2%を上限とする。

【0022】 Er_2O_3 は CeO_2 、 Fe_2O_3 による着色に赤味を与えるのに用いる。 Er_2O_3 が1%を越

4

えるとガラスが赤くなりすぎるので好ましくない。

【0023】 Cr_2O_3 はガラスを青くすると共に、 CeO_2 、 Fe_2O_3 による着色の刺激純度を下げる作用があるが、0.001%未満では効果が少なく、0.02%を越えるとガラスの可視光線透過率が低下して好ましくない。

【0024】 NiO はガラスにオレンジ色を与える効果があるが、0.01%を越えるとオレンジ色が強くなりすぎて好ましくない。

【0025】以上の成分の他に、本発明の主旨を損なわない範囲で、清澄剤（例えば As_2O_3 、 Sb_2O_3 、 SO_2 、 Cl_2 、 F 等）を含んでもよい。

【0026】

【実施例】以下に、本発明を表を参照して詳細に説明する。

【0027】表1、表2、表3の組成となるようにガラス原料を調査し、容量が約250mlの90Pt-10Rhの坩堝にバッチを投入して、電気炉中で1550℃-20時間の溶融を行った。溶融したガラスを、予熱したステンレス鉄板上に流し出した後、700℃に保持された電気炉に30分間保持して徐冷した。徐冷されたガラスを切断、研磨して光学特性測定用の試料とした。表1に示す光学特性は、5mm厚みの試料をC光源を用いて測定した結果を示す。尚、太陽紫外線透過率は、二アマスが2の時の太陽放射エネルギーの分光透過率を用いて求めた。

【0028】

【表1】

表 1

(重量%)	実 施 例				
	1	2	3	4	5
SiO ₂	73.29	71.98	73.48	74.35	74.05
B ₂ O ₃	17.32	18.35	17.62	17.70	17.82
Al ₂ O ₃	2.39	3.40	2.39	2.40	2.39
MgO	0	0.31	0	0	0
CaO	0	0	0	0.31	0
BaO	0.31	0	0	0	0
ZnO	0	0	0.31	0	0
Li ₂ O	0.92	0.92	0.92	0.34	0.34
Na ₂ O	1.51	0.51	1.11	1.39	1.39
K ₂ O	2.75	3.52	3.15	2.50	2.50
CeO ₂	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Fe ₂ O ₃	0	0	0	0	0
TiO ₂	0	0	0	0	0
Er ₂ O ₃	0.50	0	0.50	0	0.50
CoO	0.006	0.007	0.009	0.006	0.012
NiO	0	0.005	0.010	0	0
Y (%)	80.4	80.5	75.7	82.4	73.7
λ _a (nm)	595.1	572.0	588.2	570.9	
λ _e (nm)					553.0
P _e (%)	1.87	2.75	2.86	1.98	2.50
T _a (%)	84.7	84.1	81.9	85.3	82.2
T _{uv} (%)	18.3	17.1	15.7	17.5	16.2

表 2

(重量%)	実 施 例				
	6	7	8	9	10
SiO ₂	73.10	79.32	73.30	73.39	78.56
B ₂ O ₃	17.82	13.00	17.32	17.32	13.00
Al ₂ O ₃	2.39	2.22	2.39	2.39	2.22
MgO	0	0	0	0	0
CaO	0	0	0	0	0
BaO	0	0	0	0	0
ZnO	0	0	0	0	0
Li ₂ O	0.92	0	0.92	0.92	0
Na ₂ O	1.51	4.18	1.51	1.51	4.18
K ₂ O	2.75	0.02	2.75	2.75	0.02
CeO ₂	0.50	0.48	0.30	0.30	0.30
Fe ₂ O ₃	0	0.16	0.20	0.20	0.20
TiO ₂	0	0.18	0	0	0
Er ₂ O ₃	1.0	0.45	0	0.20	1.00
CoO	0.005	0.011	0.014	0.014	0.015
NiO	0	0	0	0.005	0
Y (%)	80.1	89.7	70.2	70.0	58.2
λ _d (nm)	808.3	577.5	575.1	581.2	
λ _c (nm)					493.5
P _s (%)	2.51	1.38	2.70	2.94	1.84
T _s (%)	84.8	79.5	80.1	80.1	74.5
T _{uv} (%)	15.4	18.3	14.5	14.1	12.1

表3

(重量%)	実 施 例			比 較 例	
	1 1	1 2	1 3	1	2
SiO ₂	79.94	79.87	79.08	73.95	79.58
B ₂ O ₃	13.00	13.00	13.00	17.82	13.00
Al ₂ O ₃	2.22	2.22	2.22	2.39	2.22
MgO	0	0	0	0	0
CaO	0	0	0	0	0
BaO	0	0	0	0	0
ZnO	0	0	0	0	0
Li ₂ O	0	0	0	0.92	0
Na ₂ O	4.18	4.18	4.18	1.51	4.18
K ₂ O	0.02	0.02	0.02	2.75	0.02
CeO ₂	0.63	0.30	0.30	0	0.30
Fe ₂ O ₃	0	0.10	0.10	0.25	0.20
TiO ₂	0	0	0.10	0	0
Er ₂ O ₃	0	0	0.50	0.38	0
CoO	0.009	0.013	0.020	0.035	0
NiO	0	0	0	0	0
Y (%)	70.0	82.7	52.7	70.7	79.3
λ _d (nm)	573.4	570.2	581.3	591.4	
λ _c (nm)					576.6
P _s (%)	2.78	2.78	1.41	2.59	12.98
T _s (%)	79.4	75.9	71.2	76.3	83.5
T _{uv} (%)	15.3	12.1	7.3	28.5	13.0

【0031】表1、表2、表3において、Yは可視光線透過率を、λ_dは主波長を、λ_cは補色主波長を、P_sは刺激純度を、T_sは太陽放射透過率を、T_{uv}は太陽紫外線透過率をそれぞれ表す。

【0032】本発明による実施例のガラスは、CeO₂の紫外線吸収能力が高いために、いずれも紫外線透過率が20%以下である。これに対して比較例1は、紫外線*

*吸収成分がFe₂O₃であるため、紫外線透過率が28%と大きく好ましくない。また、比較例2はCeO₂が含有されているため、紫外線透過率は13%と小さいが、CoOが含まれていないために、刺激純度が12.98%と大きく、灰色ガラスとしては好ましくない。

【0033】

【発明の効果】本発明による紫外線吸収灰色ガラスは、

11

熱膨張係数が小さく、化学的耐久性に優れ、紫外線吸収
が大きいので、特に高層ビルの窓ガラスに用いる板ガラ

12

スとして好適である。